

## BA310

### 專業型砌磚膠砂

#### 產品說明

- 高品質水泥基防水改良乾粉砂漿，用作蒸壓輕質混凝土磚(ALC) 的安裝及填縫。

#### 用途

- 適用於蒸壓輕質混凝土磚(ALC) 安裝及填縫。
- 2-3 mm 厚度足以安裝蒸壓輕質混凝土磚(ALC)。

#### 主要優點

- 品質穩定
- 簡單易用
- 粘結力強
- 減少收縮開裂
- 良好耐水性能
- 提高施工效率
- 高成本效益
- 減少浪費



## 技術資料

產品特性	奧迪美 BA310
28天抗壓強度	≥14 MPa
28天抗折強度	≥3 MPa
拉伸黏結強度	≥0.4 MPa (斷裂面 : ALC)
顏色	白/灰
漿料可使用時間	20 分鐘
覆蓋用量	1.25 kg/mm/m <sup>2</sup>
漿體密度	1600 kg/m <sup>3</sup>
用水量	5.0 -5.5 L
包裝規格	25 kg
保質期	12 個月

注: 以上為典型的實驗室條件下測試資料, 實際性能可能會因應現場施工環境和基底情況不同而略有差異。

## 表面處理

施工前應先清潔基面, 去除所有灰塵、油漬及其它污垢物

## 攪拌

將每包奧迪美 BA310 乾粉料加入大約5.0-5.5公升清水 ( 20%-22% )。用附有合適攪拌葉的低速電鑽進行機械攪拌。將粉料加入水中, 然後開始攪拌約5分鐘, 直至均勻沒有塊狀為止。

## 施工

在可工作時間內, 用刮板或鋼灰匙將奧迪美 BA310 塗抹在牆壁或地面上。應平整地把奧迪美 BA310 覆蓋在輕質混凝土磚(ALC)的表面。必須確保奧迪美 BA310 成膜前, 把輕質混凝土磚(ALC)安裝。多餘的奧迪美 BA310 應在硬化前用濕海綿或濕布清除。奧迪美 BA310 需要至少 2 4 至 4 8 小時才可達至初始的拉伸黏結強度。

## 健康與安全

*奧迪美 BA310* 呈鹼性，會刺激皮膚。在使用過程中，應戴上合適的防護手套及護眼罩，避免吸入粉塵和接觸皮膚及眼睛。一旦接觸皮膚，應用清水沖洗。若接觸到眼睛，應立即用大量清水沖洗，並儘快就醫診治。本產品無毒並不易燃。

## 產品貯存

為確保產品品質，未使用前應貯存及放置在陰涼乾爽室內位置，原卡板及塑膠圍膜保持原封防止破損。應避免陽光直接照射。應放在托板離地貯存，以防止雨水浸濕，避免過度疊壓。若不按照上述貯存方法，可能導致產品過早失效或結



**OPTIMIX (HONG KONG) LIMITED**

20/F, SUP Tower, 75-83 King's Road, North Point, Hong Kong

Main Line: (852) 2395 5388    Order Hotline: (852) 2802 6433    Fax: (852) 2802 6408

[www.optimix.com.hk](http://www.optimix.com.hk)

**重點注意：**本單張內的所有資料均為我司目前所掌握的最佳知識，是真實和可信賴的。由於施工環境和有關施工人員不在我司可控制範圍內，因此就以上原因我司不能保證任何由我司或其代表所提出的議案。本中文單張只供顧客參考之用，若與英文版本有抵觸，將以我司網站英文電子版本為準。